

TECHNISCHES MERKBLATT WERKSLIEFERUNGEN

Abmessungen der Massivholzelemente:

- Elementstärken von 80-260mm
- Lamellenbreite ca. 60mm
- Elementbreite 60,0cm für Oberflächensortierung
 - Weißtanne Auslese
 - Fichte Sicht
 - Nicht Sicht
- Elementbreite 59,0cm für Oberflächensortierung
 - Industrie Sicht
- Längen rechtwinklig gekappt auf +-3mm
- Toleranzen am Element bei Auslieferung Breite und Stärke +-3mm
- Paketgrößen im normal Fall B/H/Lg. = 0,62m / 1,10m / 13,00m = ca. 4000,00kg
- Paketgewichte beachten bei Entladung des LKW's

Profile der Massivholzelemente:

- Lamellen untereinander sind wellenprofiliert zur Positionsfixierung
- Lamellen untereinander sind verbunden mit diagonalen höhenversetzten Buchenholzdübeln
- Elementverbund untereinander mit Nut + Kamm
- Schattennuten im Lamellenabstand mit einsichtsverhinderndem versetzten Profilansatz
- Profilausbildung wie folgt möglich:
 - 4mm Schattennut mit Akustik Nut ohne Weichfasereinlage
 - 4mm Schattennut
 - 2mm Schattennut
 - Glattkant ohne Schattennut (Achtung durch nachträglich auftretender Luftfeuchte unter 50% können Abschwundfugen entstehen)

Einsatz der Massivholzelemente:

- Klimaklassen (Nutzungsklassen) 1 und 2 d.h im Innen- und überdeckten Außenbereich
- Wandkonstruktionen
- Deckenkonstruktionen
- Dachkonstruktionen

Oberflächen Qualitäten:

Weißtanne Auslese:

- einseitig Sicht, gehobelt und naturbelassen
- harzfreie, annähernd astfreie Oberfläche, optimiert durch Keilzinkung
- Holzfeuchtigkeit bei Auslieferung 12% ±2,5%
- Bläue auf Sichtseite nicht zulässig, Farbunterschiede bei Weißtanne zulässig
- Trockenrisse auf Sichtseite max. 1 x 250 mm

- Baumkanten auf Sichtseite nicht zulässig
- Insektenfrass auf Sichtseite nicht zulässig
- leichte Bearbeitungsfehler, Astausbrüche, Absplitterungen, Kantenschäden, Splissen zulässig
- Achtung: bei Sichtdecken sind eventuell geringfügige Nachbesserungsarbeiten an der verbauten Decke notwendig! Diese Arbeiten sind nicht Leistung der Firma Sohm HolzBautechnik GmbH

Fichte Sicht:

- einseitig Sicht, gehobelt und naturbelassen
- natürliches Astbild, optimiert durch Keilzinkung auf Gesundastigkeit
- Holzfeuchtigkeit bei Auslieferung 12% \pm 2,5%
- Bläue auf Sichtseite nicht zulässig
- Trockenrisse auf Sichtseite max. 1 x 250 mm
- Baumkanten auf Sichtseite nicht zulässig
- Harzgallen auf Sichtseite minimal zulässig
- Insektenfraß auf Sichtseite nicht zulässig
- leichte Bearbeitungsfehler, Astausbrüche, Absplitterungen, Kantenschäden, Splissen zulässig
- Achtung: bei Sichtdecken sind eventuell geringfügige Nachbesserungsarbeiten an der verbauten Decke notwendig! Diese Arbeiten sind nicht Leistung der Firma Sohm HolzBautechnik GmbH

Industrie Sicht:

- einseitig Sicht, gehobelt und naturbelassen
- ohne Anforderung auf anfallende Holzfehler, optimiert durch Keilzinkung
- Holzfeuchtigkeit bei Auslieferung 15% \pm 2,5%
- Bläue auf Sichtseite zulässig
- Trockenrisse auf Sichtseite zulässig
- Baumkanten auf Sichtseite einzeln zulässig
- Harzgallen zulässig
- Insektenfraß vereinzelt zulässig
- Bearbeitungsfehler, Astausbrüche, Absplitterungen, Kantenschäden, Splissen zulässig

Nicht Sicht:

- dickengehobelt und naturbelassen
- ohne Anforderung auf anfallende Holzfehler, optimiert durch Keilzinkung
- Holzfeuchtigkeit bei Auslieferung 15% \pm 2,5%
- Bläue zulässig
- Trockenrisse zulässig
- Baumkanten zulässig
- Harzgallen zulässig
- Insektenfraß vereinzelt zulässig
- Bearbeitungsfehler, Astausbrüche, Absplitterungen, Kantenschäden, Splissen zulässig

Anlieferungshinweise:

- Liefertermine können nur auf ½ Tage fixiert werden
- Bei Lieferungen übers Wochenende entsteht ein Aufpreis
- Paketanordnung im Hänger ist unterschiedlich

- Abladegeräte müssen die max. Paketlasten tragen können
- Zufahrten müssen für normalen Sattelzug möglich sein, wenn nicht muss dies in Absprache mit Firma Sohm HolzBautechnik GmbH geregelt werden.
- **Änderung der Liefertermine durch AG: Keine Haftung für Zwischenlagerung Transportschäden.**